

## G-BOND 60P 27THC

Emise le : 21.07.16

Révision : 00

CONSTRUCTION : Tolérances : $\pm 5\%$		POIDS (gr/m <sup>2</sup> )
Chaîne : 5 Fils/cm x 68 tex verre		34
Trame : 3,7 Fils/cm x 68 tex verre		25
Colle EVA		27
Voile		
<b>POIDS TOTAL</b> (MO P2000HA-D05)		<b>86</b>

CARACTERISTIQUES : valeurs minimales			L : sens longueur T : sens travers
<b>RESISTANCES A LA RUPTURE</b>	MO P2000HA-D10	N/5 cm	L : 750 T : 700
<b>ALLONGEMENT A LA RUPTURE</b>	MO P2000HA-D10	%	L : 2 T : 2
<b>EPAISSEUR</b> (valeur indicative)	MO P2000HA-D05	mm	0,25

A utiliser au plus tard 6 mois après la date de fabrication – Température maximum de stockage 25°C.  
Frange de longueur maximum 5mm .