

## ROVIMAT™ 1500T3/300L

N° FICHE TECHNIQUE : RT 292 Data Sheet Number / Technische Daten Nummer	Date d'émission Issue date/Datumssendung	31.01.03
	Indice de révision Inspection Index Überholungszahl	03 du 15.10.15
Poids/Weight/Gewicht	1808 g/m <sup>2</sup> ± 6 %	
Epaisseur indicative/Indicative Thickness/Indikative Dicke	2 mm	
Résistances mécaniques indicatives/Tensile Strength/Reisskraft (* Valeurs indicatives sur tissu sec d'après les valeurs de base des résistances des fils utilisés) (Indicative values/Indikatives Wert)	Chaîne Warp/Kette	2830 N/cm
	Trame Weft/Schuss	3910 N/cm

### COMPOSANTS/Components/Bauelemente

SUPPORT/Support/Träger (W)	2400 Tex	
Matière/Substance/Stoff	VERRE E/Glass E/Glas E	
Poids/Weight/Gewicht	0° : 630 g/m <sup>2</sup> 90° : 870 g/m <sup>2</sup>	1500 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
Armure/Weave/Bindung	SERGE/Twill/Koper	
MAT/Mat/Matte (X)	2400 Tex	
Matière/Substance/Stoff	VERRE E/Glass E/Glas E	
Longueur des fibres Fiber length/Faser Länge	50 mm	
Poids/Weight/Gewicht		300 g/m <sup>2</sup> ± 10 %
LIAGE/Binding/Binder	TYPE L	
Matière/Substance/Stoff	SYNTHÉTIQUE/Synthetic/Synthetisch	
Poids/Weight/Gewicht		8 g/m <sup>2</sup> ± 10 %
OBSERVATIONS Observations/Bemerkungen	MAT CÔTE EFFET CHAÎNE	
	Empilement	Intérieur Rouleau : (W) Extérieur Rouleau : (X)