

## DIAGONAP™ DX 2006/1

<b>N° FICHE TECHNIQUE : DP 192</b> Number of data sheet/Technische Daten Nummer	<b>Date d'émission</b> Issue date/Datumssendung	<b>18.12.01</b>
	<b>Indice de révision</b> Inspection Index/Überholungszahl	<b>01 du 24.01.07</b>

<b>Poids/Weight/Gewicht</b>	468 g/m <sup>2</sup> ± 5,5 %	
<b>Epaisseur indicative/Thickness/Dicke</b>	0,70 mm	
<b>Résistances mécaniques indicatives/Tensile Strength/Reisskraft</b> (* Valeurs indicatives sur tissu sec d'après les valeurs de base des résistances des fils utilisés) (Indicative values/Indikatives Wert)		
	<b>Chaîne</b> Warp/Kette	120 N/cm
	<b>Trame</b> Weft/Schuss	N/cm
	<b>Diagonale 1</b> Diagonal/Diagonale	920 N/cm
	<b>Diagonale 2</b> Diagonal/Diagonale	920 N/cm

## COMPOSANTS/Components/Bauelemente

<b>CHAINE (0°)/Warp/Kette</b>	VERRE E/Glass E/Glas E	
<b>Matière/Substance/Stoff</b>	Fil sillonne EC9 34 Tex - Ensimage silan multicompatible	
<b>Poids/Weight/Gewicht</b>	0.6 % +/- 0.2	20 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
<b>DIAGONALE (D1)</b>	45°	
<b>Matière/Substance/Stoff</b>	VERRE E/Glass E/Glas E (*)	
<b>Poids/Weight/Gewicht</b>		205 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
<b>DIAGONALE (D2)</b>	45°	
<b>Matière/Substance/Stoff</b>	VERRE E/Glass E/Glas E (*)	
<b>Poids/Weight/Gewicht</b>		205 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
	(*) Roving Verre EC17 600 Tex - Ensimage silan multicompatible 0.7 % en masse +/- 0.2	
<b>SUPPORT(S)/Support/Träger</b>	VOILE DE VERRE/Glass tissue/Glasvlies	
<b>Matière/Substance/Stoff</b>	10 % liant (+/- 2%) Type styrène modifié	
<b>Poids/Weight/Gewicht</b>		30 g/m <sup>2</sup> ± 10 %
<b>LIAGE/Binding/Binder</b>	SYNTHÉTIQUE/Synthetic/Synthetisch	
<b>Matière/Substance/Stoff</b>	Fil polyester texturé - Sans ensimage	
<b>Poids/Weight/Gewicht</b>		8 g/m <sup>2</sup> ± 10 %
<b>OBSERVATIONS</b>	1 fil PES bleu en couture à 10 cm -+1 cm de chaque bord	
Observations/Bemerkungen	Fil polyester teint masse - Sans ensimage	