

C-PLY™ SP BX240 T3.3 50K HS

| | | |
|---|--|----------------------------|
| N° FICHE TECHNIQUE : CPLY 010 Number of data sheet/Technische Daten Nummer | Date d'émission Issue date/Datumssendung | 09.02.11 |
| | Indice de révision Inspection Index Überhebungszahl | 02 du 20.03.13 |
| Poids / Weight / Gewicht | 243 g/m ² ± 8% | |
| Epaisseur indicative / Thickness / Dicke | 0.35 mm | |
| COMPOSANTS/COMPONENTS / Bauelemente | | |
| DIRECTION 0° / PLY / Kette | | |
| Fibre / Fiber / Stoff | | |
| Poids / Weight / Gewicht | | |
| DIRECTION + 45° / PLY | | |
| Fibre / Fiber / Stoff | 50K HS | |
| Poids / Weight / Gewicht | Carbone/Carbon | 120 g/m ² ± 10% |
| DIRECTION 90° / PLY / Schuss | | |
| Fibre / Fiber / Stoff | | |
| Poids / Weight / Gewicht | | |
| DIRECTION - 45° / PLY | | |
| Fibre / Fiber / Stoff | 50K HS | |
| Poids / Weight / Gewicht | Carbone/Carbon | 120 g/m ² ± 10% |
| LIAGE/BINDING/Binder | | |
| Fibre / Fiber / Stoff | TRICOT | |
| Poids / Weight / Gewicht | PES/PES | 3 g/m ² ± 10% |
| OBSERVATIONS / Bemerkungen | Sample code : 207145 “+45° side on the top = Tricot side (chain stitch underneath, at -45°)” | |