

DIAGONAP™ DX 4001

| | | |
|--|--|-----------------------|
| N° FICHE TECHNIQUE : DP 005 Number of data sheet/Technische Daten Nummer | Date d'émission Issue date/Datumssendung | 31.01.94 |
| | Indice de révision Inspection Index Überholungszahl | 01 du 24.11.99 |

| | | |
|--|--|-----------|
| Poids/Weight/Gewicht | 828 g/m ² ± 5 % | |
| Epaisseur indicative/Thickness/Dicke | 1,05 mm | |
| Résistances mécaniques indicatives/Tensile Strength/Reisskraft (* Valeurs indicatives sur tissu sec d'après les valeurs de base des résistances des fils utilisés) (Indicative values/Indikativer Wert) | | |
| | Chaîne Warp/Kette | 120 N/cm |
| | Trame Weft/Schuss | 0 N/cm |
| | Diagonale 1 Diagonal/Diagonale | 1800 N/cm |
| | Diagonale 2 Diagonal/Diagonale | 1800 N/cm |

COMPOSANTS/Components/Bauelemente

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| CHAINE (0°)/Warp/Kette | | |
| Matière/Substance/Stoff | VERRE E/Glass E/Glas E | |
| Poids/Weight/Gewicht | | 20 g/m ² ± 5 % |
| DIAGONALE (D1) | 45° | |
| Matière/Substance/Stoff | VERRE E/Glass E/Glas E | |
| Poids/Weight/Gewicht | | 400 g/m ² ± 5 % |
| DIAGONALE (D2) | 45° | |
| Matière/Substance/Stoff | VERRE E/Glass E/Glas E | |
| Poids/Weight/Gewicht | | 400 g/m ² ± 5 % |
| TRAME (90°)/Weft/Schuss | | |
| Matière/Substance/Stoff | | |
| Poids/Weight/Gewicht | | |
| LIAGE/Binding/Binder | | |
| Matière/Substance/Stoff | SYNTHÉTIQUE/Synthetic/Synthetisch | |
| Poids/Weight/Gewicht | | 8 g/m ² ± 10 % |
| OBSERVATIONS | ANCIENNE RÉFÉRENCE : 02.40x2.00 | |
| Observations/Bemerkungen | Old reference/Alte Bezeichnung | |