

DIAGONAP™ DT 20.40.1.01


Date d'émission Issue date/Datumssendung	15.02.94
Indice de révision Inspection Index/Überholungszahl	02 du 11.09.13

N° FICHE TECHNIQUE : DP 022
Number of data sheet/Technische Daten Nummer

Poids/Weight/Gewicht 858 Gr/m² ± 5 %

Epaisseur indicative/Thickness/Dicke 1,10 mm

Résistances mécaniques indicatives/Tensile Strength/Reisskraft
(* Valeurs indicatives sur tissu sec d'après les valeurs de base des résistances des fils utilisés)
(Indicative values/Indikativer Wert)



Chaîne 1870 N/cm
Warp/Kette
Trame 130 N/cm
Weft/Schuss
Diagonale 1 920 N/cm
Diagonal/Diagonale
Diagonale 2 920 N/cm
Diagonal/Diagonale

COMPOSANTS/Components/Bauelemente

CHAINE (0°)/Warp/Kette Matière/Substance/Stoff Poids/Weight/Gewicht	Roving 1200 tex VERRE/Glass/Glas 390 g/m ²	Silionne/yarn 34 tex VERRE/Glass/Glas 20 g/m ²	410 Gr/m ² ± 5 %
DIAGONALE (D1) Matière/Substance/Stoff Poids/Weight/Gewicht	45° - Roving 600 tex VERRE/Glass/Glas		205 Gr/m ² ± 5 %
DIAGONALE (D2) Matière/Substance/Stoff Poids/Weight/Gewicht	45° - Roving 600 tex VERRE/Glass/Glas		205 Gr/m ² ± 5 %
TRAME (90°)/Weft/Schuss Matière/Substance/Stoff Poids/Weight/Gewicht	Roving 200 tex VERRE/Glass/Glas		30 Gr/m ² ± 5 %
LIAGE/Binding/Binder Matière/Substance/Stoff Poids/Weight/Gewicht	Tricot Polyester		8 Gr/m ² ± 10 %

OBSERVATIONS
Observations/Bemerkungen