

## G-PLY™ FX Q1201 T4

N° FICHE TECHNIQUE : RPY 671 Data Sheet Number / Technische Daten Nummer	Date d'émission Issue date/Datumssendung	22.09.17
	Indice de révision Inspection Index Überholungszahl	01 du 24.02.21
Poids au m <sup>2</sup> sans intercalaire/Weight without intercalary		1221 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
Epaisseur intercalaire (valeur indicative)/Intercalary thickness (indicative value)		20 to 50 µ
<b>COMPOSANTS/Components/Bauelemente</b>		
CHAINE (0°)/Warp/Kette	1200 Tex	
Matière/Substance/Stoff	VERRE/Glass	
Poids/Weight/Gewicht		318 g/m <sup>2</sup>
TRAME (90°)/Weft/Schuss	600 Tex	
Matière/Substance/Stoff	VERRE/Glass	
Poids/Weight/Gewicht		283 g/m <sup>2</sup>
DIAGONALE + 45°	600 Tex	
Matière/Substance/Stoff	VERRE/Glass	
Poids/Weight/Gewicht		300 g/m <sup>2</sup>
DIAGONALE – 45°	600 Tex	
Matière/Substance/Stoff	VERRE/Glass	
Poids/Weight/Gewicht		300 g/m <sup>2</sup>
LIAGE/Binding/Binder	TRICOT point 4 mm	
Matière/Substance/Stoff	POLYESTER/Polyester	
Poids/Weight/Gewicht		10 g/m <sup>2</sup>
ADHESIF/Adhésive	COMPATIBLE UP /VINYLESTER	
Poids/Weight/Gewicht		10 g/m <sup>2</sup>
OBSERVATIONS	Adhésif côté 45° / Adhesive 45° side	
Observations/Bemerkungen		
<b>"RENFORT AUTOCOLLANT" - TEMPERATURE MINIMALE D'UTILISATION : 20° C</b>		
Autoadhesive reinforcement – We recommand to use it at temperature over 20°C		
<b>PRODUCT UNDER DEVELOPMENT/PRODUIT EN DEVELOPPEMENT</b>		

**A utiliser au plus tard 1 an après la date de fabrication – Température maximum de stockage 30°C – Stocker dans un endroit sec**  
To be used within one year after the date of manufacture – Maximum storage temperature 30°C – Store in a dry place